
COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER



Opis

Szk?o z funkcj? ochrony przeciws?onecznej COOL -LITE® ST jest wszechstronne w przetwarzaniu: mo?e by? hartowane, gi?te i wzmacniane termicznie, a tak?e laminowane w celu uzyskania szk?a bezpiecznego; mo?liwe jest równie? nanoszenie nadruków i emaliowanie.

Szerokie mo?liwo?ci przetwarzania daj? projektantom du?? swobod? projektowania, a walory estetyczne tego szk?a pozwalaj? na zrealizowanie wyj?tkowych projektów.

COOL -LITE® ST BRIGHT SILVER - ZASTOSOWANIE

- przeszklenia zewn?trzne fasad podwójnych typu „podwójna skóra”
- okna i fasady
- ?aluzje szklane
- spandrele

PARAMETRY

Parametry szyby zespolonej wed?ug norm PN-EN 673 i PN-EN 410

6/16/4	LT%	Rle (%)	Rli (%)	g	Ug (W/m2.K)
COOL-LITE ST BRIGHT SILVER szk?o DIAMANT	63	32	31	0,52	1,1

6/16/4	LT%	Rle (%)	Rli (%)	g	Ug (W/m2.K)
COOL-LITE ST BRIGHT szk?o PLANICLEAR	61	32	31	0,51	1,1

Dokumenty do pobrania

- Broszura produktowa 29/07/2020
- Product brochure 29/07/2020